



### PP VOID CUSTOM 50

**Codice: 135250****APPLICAZIONE**

Questo prodotto è stato progettato appositamente per etichette di sicurezza. L'etichetta rilascia una scritta personalizzabile nel tentativo di rimozione.  
La caratteristica di questo prodotto è che la scritta è completamente invisibile finché l'etichetta viene rimossa.  
L'eventuale stampa richiede il trattamento corona in linea per la garanzia dell'ancoraggio degli inchiostri.

**MATERIALE FRONTALE**

Film di polipropilene trasparente. Disponibile in differenti colori.

**Caratteristiche tecniche**

Spessore	48 µm
Grammatura	43 gr/mq

**ADESIVO**

Adesivo acrilico permanente a base acqua, con adesione iniziale e finale medie. Bassa coesione.

Minima temperature di applicazione: +15°C  
Temperatura d'esercizio: -10°C +80°C

**Proprietà**

Grammatura	21 +/- 2 gr/mq	FTM 12
Adesività al distacco a 180° 20min	> 4 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività al distacco a 180° 24 ore	> 6 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività iniziale	> 5 N/inch	FTM 9 - INOX
Shear	> 2 ore	FTM 8 - INOX

**PROTEZIONE**

Carta glassine, super calandrata ad alta densità da 78 gr/mq. Spessore costante, ottime proprietà meccaniche, adatta alla distribuzione automatica. Ottime qualità per la scansione ottica.

**Caratteristiche tecniche**

Spessore	68 µm	ISO 534
Grammatura	78 gr/mq	ISO 536
Resistenza alla lacerazione long.	58 N/cm	ISO 1924
Trasparenza	37 %	DIN 53147
Forza di distacco	6 +/- 3 gr/inch	FTM 3

**Raccomandazioni:**

Si consiglia di testare preventivamente la funzionalità del prodotto sulla superficie finale di applicazione per assicurarsi che la sua funzione soddisfi le aspettative. Il giudizio finale dovrà essere valutato dopo 72 ore dall'applicazione, a temperatura ambiente.

Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche per 2 anni se conservato tra 20-25°C e 40-50% di umidità relativa, nella confezione originale. Non esporre il materiale alla luce diretta del sole e alle fonti di calore.

*Questa specifica non assolve gli utilizzatori dall'eseguire propri test. I valori indicati sono risultati di prove di laboratorio e in nessun caso devono essere presi a riferimento assoluto. Non devono quindi essere ritenuti garanzia o impegno. L'utilizzatore è il solo responsabile per tutte le decisioni circa l'utilizzo del materiale. Roll Cover non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti da un uso non appropriato delle informazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto.*

Rev. Luglio 2017