PP TRS. WATER INK JET

Codice: 135401

APPLICAZIONE

Prodotto destinato alla realizzazione di etichette permanenti in polipropilene per molteplici utilizzi. Prodotto specifico per stampa Water Ink Jet.

MATERIALE FRONTALE

Film di polipropilene trasparente lucido, con speciale top coating per stampa Water Ink Jet.

Caratteristiche tecniche

Spessore	83 µm
Grammatura	80 gr/mq

ADESIVO

A1: Adesivo acrilico permanente a base acqua con adesione iniziale medio-alta e adesione finale alta. Alta resistenza alla luce solare e media coesione.

Minima temperature di applicazione: +5°C
Temperatura d'esercizio: -30°C +120°C
Contatto con alimenti: idoneo al contatto indiretto, in conformità alla normativa FDA 175,105.

Proprietà

Grammatura	20 +/- 2 gr/mq	FTM 12
Adesività al distacco a 180° 20min	> 6 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività al distacco a 180° 24 ore	> 9 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività iniziale	> 7 N/inch	FTM 9 - INOX
Shear	> 15 ore	FTM 8 - INOX

PROTEZIONE

Carta glassine, super calandrata ad alta densità da 73 gr/mq. Spessore costante, ottime proprietà meccaniche, adatta alla distribuzione automatica. Ottime qualità per la scansione ottica.

Caratteristiche tecniche

Spessore	63 µm	ISO 534
Grammatura	73 gr/mq	ISO 536
Resistenza alla lacerazione long.	63 N/cm	ISO 1924
Trasparenza	42%	DIN 53147
Forza di distacco	6 +/- 3 gr/inch	FTM 3

NOTE

Il prodotto è stampabile con inchiostri "Dye Inks" e pigmentati (Pigmented Inks), compatibilmente con il tipo di macchina da stampa.
Tuttavia, raccomandiamo sempre di controllare l'idoneità di questo prodotto con la vostra stampante, prima dell'utilizzo ed effettuare adeguate prove preliminari.

Raccomandazioni: il prodotto mantiene le proprie caratteristiche per 2 anni se conservato tra 20-25°C e 40-50% di umidità relativa, nella confezione originale. Non esporre il materiale alla luce diretta del sole e alle fonti di calore.

Questa specifica non assolve gli utilizzatori dall'eseguire propri test. I valori indicati sono risultati di prove di laboratorio e in nessun caso devono essere presi a riferimento assoluto. Non devono quindi essere ritenuti garanzia o impegno. L'utilizzatore è il solo responsabile per tutte le decisioni circa l'utilizzo del materiale. Roll Cover non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti da un uso non appropriato delle informazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto.

Rev. Luglio 2017

ROLL COVER ITALIANA s.r.l.
Via Lazzaretto, 40 – 21013 Gallarate (VA) ITALY – Tel. +39 0331 792116 – Fax. + 39 0331 773208
E-mail: rollcover@rollcover.it – Web: www.rollcover.it