SINTETICO BIANCO 50/PE/67 — Codice: 176001

APPLICAZIONE

Questo prodotto è realizzato espressamente per garantire una buona stampa ed un registro eccellente. È adatto per stampa letterpress, con inchiostri UV e tramite laminazione a caldo. Il film è ecologico, esente da cloro e può essere riciclato. Il prodotto è particolarmente adatto alla sovrastampa a trasferimento termico e stampa laser a rotolo.
Prodotto approvato da BS 5609 Sezione 2 (etichettatura dei beni per spedizione marina).
Prodotto disponibile anche in versione approvata da Underwriters Laboratories (PGJ12 – file MH 25510)

MATERIALE FRONTALE

Film sintetico bianco in poliestere. Aspetto semi-opaco ad effetto cartaceo.

Caratteristiche tecniche

Spessore	50 µm
Grammatura	55 gr/mq

ADESIVO

PE: Adesivo acrilico permanente modificato, a base acqua, con alta adesione iniziale e finale. Bassa resistenza alla luce solare e bassa coesione.

Minima temperature di applicazione: +5°C
Temperatura d'esercizio: -40°C +150°C
Contatto con alimenti: idoneo al contatto indiretto, in conformità alla normativa FDA 175,105

Proprietà

Grammatura	16,5 +/- 2 gr/mq	FTM 12
Adesività al distacco a 180° 20min	> 15 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività al distacco a 180° 24 ore	> 18 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività iniziale	> 12 N/inch	FTM 9 - INOX
Shear	> 4 ore	FTM 8 - INOX

PROTEZIONE

Carta glassine, color larice, super calandrata ad alta densità da 60 gr/mq. Spessore costante, ottime proprietà meccaniche, adatta alla distribuzione automatica. Ottime qualità per la scansione ottica.

Caratteristiche tecniche

Spessore	53 µm	ISO 534
Grammatura	61 gr/mq	ISO 536
Resistenza alla lacerazione long.	50 N/cm	ISO 1924
Trasparenza	47 %	DIN 53147
Forza di distacco	6 +/- 3 gr/inch	FTM 3

Raccomandazioni: il prodotto mantiene le proprie caratteristiche per 2 anni se conservato tra 20-25°C e 40-50% di umidità relativa, nella confezione originale. Non esporre il materiale alla luce diretta del sole e alle fonti di calore.

Questa specifica non assolve gli utilizzatori dall'eseguire propri test. I valori indicati sono risultati di prove di laboratorio e in nessun caso devono essere presi a riferimento assoluto. Non devono quindi essere ritenuti garanzia o impegno. L'utilizzatore è il solo responsabile per tutte le decisioni circa l'utilizzo del materiale. Roll Cover non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti da un uso non appropriato delle informazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto.

Rev. Luglio 2020

ROLL COVER ITALIANA s.r.l.
Via Lazzaretto, 40 – 21013 Gallarate (VA) ITALY – Tel. +39 0331 792116 – Fax. + 39 0331 773208
E-mail: rollcover@rollcover.it – Web: www.rollcover.it