



Poliestere Arg. Computer 36/A/80

Codice: 180300

APPLICAZIONE

Prodotto realizzato espressamente per garantire una buona stampa ed un registro eccellente. Il prodotto è adatto particolarmente per etichette che devono essere stampate a trasferimento termico, stampa ad aghi, macchine da scrivere e scrittura a mano e stampa laser in rotolo. Prodotto disponibile anche in versione approvata da Underwriters Laboratories (PGJ12 - File MH 25510).

MATERIALE FRONTALE

Film di poliestere metallizzato (spessore 36 μm) con speciale top coating (spessore 9 μm) per la sovrastampa.

Caratteristiche tecniche

Spessore	45 μm
Grammatura	56 gr/mq

ADESIVO

A2: Adesivo acrilico permanente a base acqua, con adesione iniziale bassa e adesione finale media. Alta resistenza alla luce solare e alta coesione.

Minima temperature di applicazione: +10°C
Temperatura d'esercizio: -40°C +150°C
Contatto con alimenti: idoneo al contatto diretto, approvato da ISEGA.

Proprietà

Grammatura	19 +/- 2 gr/mq	FTM 12
Adesività al distacco a 180° 20 min	> 5 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività al distacco a 180° 24 ore	> 7 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività iniziale	> 5 N/inch	FTM 9 - INOX
Shear	> 80 ore	FTM 8 - INOX

PROTEZIONE

Carta glassine, super calandrata ad alta densità da 78 gr/mq. Spessore costante, ottime proprietà meccaniche, adatta alla distribuzione automatica. Ottime qualità per la scansione ottica.

Caratteristiche tecniche

Spessore	67 μm	ISO 534
Grammatura	78 gr/mq	ISO 536
Resistenza alla lacerazione long.	58 N/cm	ISO 1924
Trasparenza	37 %	DIN 53147
Forza di distacco	4 +/- 2 gr/inch	FTM 3

Raccomandazioni: il prodotto mantiene le proprie caratteristiche per 2 anni se conservato tra 20-25°C e 40-50% di umidità relativa, nella confezione originale. Non esporre il materiale alla luce diretta del sole e alle fonti di calore.

Questa specifica non assolve gli utilizzatori dall'eseguire propri test. I valori indicati sono risultati di prove di laboratorio e in nessun caso devono essere presi a riferimento assoluto. Non devono quindi essere ritenuti garanzia o impegno. L'utilizzatore è il solo responsabile per tutte le decisioni circa l'utilizzo del materiale. Roll Cover non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti da un uso non appropriato delle informazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto.