



### PET ARG. MATT TT 48/73

### Codice: 180309

#### APPLICAZIONE

Prodotto destinato alla realizzazione di etichette permanenti, adatte a molteplici utilizzi. Materiale adatto alla stampa tradizionale, anche UV. Riceve anche la sovrastampa a Trasferimento Termico. Prodotto ad elevata stabilità dimensionale ed elevata coprenza.

#### MATERIALE FRONTALE

Film di poliestere argento opaco con Top Coating per la stampa.

#### Caratteristiche tecniche

Spessore	48 µm
Grammatura	67.2 gr/mq

#### ADESIVO

**A2:** Adesivo acrilico permanente a base acqua, con adesione iniziale bassa e adesione finale media. Alta resistenza alla luce solare e alta coesione.

Minima temperature di applicazione: +10°C  
Temperatura d'esercizio: -40°C +150°C  
Contatto con alimenti: idoneo al contatto diretto, approvato da ISEGA.

#### Proprietà

Grammatura	19 +/- 2 gr/mq	FTM 12
Adesività al distacco a 180° 20min	> 6 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività al distacco a 180° 24 ore	> 8 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività iniziale	> 7 N/inch	FTM 9 - INOX
Shear	> 80 ore	FTM 8 - INOX

#### PROTEZIONE

Carta mono siliconata glassine, super calandrata ad alta densità da 73 gr/mq. Spessore costante, ottime proprietà meccaniche, adatta alla distribuzione automatica. Ottime qualità per la scansione ottica.

#### Caratteristiche tecniche

Spessore	63 µm	ISO 534
Grammatura	73 gr/mq	ISO 536
Resistenza alla lacerazione long.	63 N/cm	ISO 1924
Trasparenza	42 %	DIN 53147
Forza di distacco	4 +/- 2 gr/inch	FTM 3

Raccomandazioni: il prodotto mantiene le proprie caratteristiche per 2 anni se conservato tra 20-25°C e 40-50% di umidità relativa, nella confezione originale. Non esporre il materiale alla luce diretta del sole e alle fonti di calore.

*Questa specifica non assolve gli utilizzatori dall'eseguire propri test. I valori indicati sono risultati di prove di laboratorio e in nessun caso devono essere presi a riferimento assoluto. Non devono quindi essere ritenuti garanzia o impegno. L'utilizzatore è il solo responsabile per tutte le decisioni circa l'utilizzo del materiale. Roll Cover non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti da un uso non appropriato delle informazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto.*